

Thông Tin Sản Phẩm

Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ, đặc chế từ nhựa acrylic, bền màu, chống UV, chống bám bụi. Thích hợp cho Biệt thự, Khách sạn và các trung tâm thương mại.

Đặc Tính Sản Phẩm

- Bền màu & chống phân hóa, chống UV
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt
- Chống bám bụi, chống rêu mốc
- Đạt chuẩn LEED, Green Seal, Green Wise
- VOC thấp

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Loại Nhựa:	100% Acrylic
Màu sắc:	Trắng, có thể pha màu
Độ bóng	Bóng mờ 4 - 8 @ 60°
Thời Gian Khô: (25° C. & 60% R.H.)	Khô bề mặt: 2 giờ Sơn lớp kế: 4 - 6 giờ
Độ Phủ Thực Tế:	Khoảng 10 – 12 m ² /lít
Độ Dày Đề Nghị (Lớp Sơn Sau Khi Khô)	50 – 65 µm
Trọng lượng mỗi Gallon (1 Gallon ≈ 3.78 Lit)	5.3 kg
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Trọng Lượng:	53% ± 2%
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Thể Tích:	39% ± 2%
Hạn sử dụng:	2 năm (không mở nắp thùng)
Phân Loại:	Thùng ~19L & ~4L
Hàm Lượng VOC:	<50 Gam/lít
Vệ Sinh:	Nước

Chuẩn Bị Bề Mặt

Bề mặt phải khô, cứng, sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp hoặc sơn bong tróc, và chất bảo dưỡng hóa học, nấm mốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác ảnh hưởng đến việc thi công sơn. Chà nhám các bề mặt bóng, thô cứng. Lấp và trám trét các lỗ và làm nhẵn bề mặt.

Bề mặt đã sơn trước:

Bề mặt bị phân hóa vừa và nặng hoặc sơn bị bong tróc cần phải chà nhám để loại bỏ.

Bề mặt bị phân hóa nhẹ có thể sơn lót 239 Kel-Bond II. Sơn lót tại vài chỗ cần thiết hoặc toàn bộ bề mặt.

Bê-tông mới:

Bề mặt phải khô cứng lại trong tối thiểu 30 ngày.

Gỗ mới:

Chà nhám nhẹ để loại bỏ hết những xơ gỗ.

Hệ Thống Sơn Đề Nghị

Gỗ mới:

SƠN LÓT: 255 Acry-Shield Exterior Wood Primer

HOẶC: 220 Weather Shield Exterior Alkyd Primer

Tấm xi-măng sợi mới:

SƠN LÓT: 98 Stucco Seal or 247 Acry-Shield

Bê-tông, vữa mới:

SƠN LÓT: 98 Stucco Seal or 247 Acry-Shield

Kim loại mới:

SƠN LÓT: 5725 DTM Acrylic Primer/Finish

Kim nhôm/loại mạ mới:

SƠN LÓT: 5725 DTM Acrylic Primer/Finish

HOẶC: 287 Kel-Bond Adhesion Plus

Hoàn thiện: 1245 AcryShield

Thi công (cọ, con lăn, máy phun sơn)

Cọ: sử dụng cọ lông tổng hợp

Con lăn: sử dụng con lăn ½" - 1" (tùy vào bề mặt)

Máy phun sơn: Khuyến cáo dùng máy phun sơn. Dùng tip .017 - .021. KHÔNG khuyến cáo dùng HVLP hoặc bình xịt thông thường.

Sử dụng ở nhiệt độ (bề mặt, vật liệu, không khí) 10 - 32°C. KHUẤY đều trước khi sử dụng.

Giữ sản phẩm ở nhiệt độ phòng. Khôna đônna lanh

Pha Loãng

Khuyến cáo: Dùng sản phẩm một cách nhất quán.

KHÔNG pha quá loãng. Nếu cần pha loãng, dùng nước, và pha không quá 5% thể tích.

Lưu ý

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Không uống sơn. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sau khi dùng. Không làm đông sơn. Vui lòng cập nhật thông tin từ trang web của công ty.

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM