

### Thông Tin Sản Phẩm

Sơn lót chất lượng cao, đặc chế từ nhựa acrylic, dùng cho mọi bề mặt. Sơn lót này bám dính được trên gỗ, thép, kim loại mạ, nhựa và những bề mặt láng như sơn dầu, sơn epoxy. Ngoài ra, nó còn có thể che lấp các vết ố, kháng kiềm. Có thể phủ lên bằng sơn gốc nước hoặc gốc dầu.

### Đặc Tính Sản Phẩm

- Độ bám dính Tuyệt Vời trên mọi bề mặt
- Che lấp vết ố, chống nhựa gỗ
- Khả năng chống kiềm lên đến pH=12
- Nhanh khô
- Nội thất/Ngoại thất

### Đặc Điểm Kỹ Thuật

Loại Nhựa:	Acrylic
Màu sắc:	Trắng
Thời Gian Khô: (25° C. & 60% R.H.)	Khô bề mặt: 30 phút Sơn lớp kế: 1 giờ
Độ Phủ Thực Tế:	Khoảng 10 - 12 m <sup>2</sup> /lít
Độ Dày Đề Nghị (Lớp Sơn Sau Khi Khô)	38 – 50 µm
Trọng lượng mỗi Gallon (1 Gallon ≈ 3.78 Lit)	4.94 kg
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Trọng Lượng:	53%
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Thể Tích:	38%
Hạn sử dụng:	2 năm (không mở nắp thùng)
Phân Loại:	Thùng ~19L & ~4L
Hàm Lượng VOC:	<100 Gam/lít
Vệ Sinh:	Nước

### Chuẩn Bị

#### Hướng Dẫn Chung:

Bề mặt phải khô, cứng, sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp hoặc sơn bong tróc, tạp chất liên kết và chất bảo dưỡng hóa học, nấm mốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác ảnh hưởng đến việc thi công sơn. Chà nhám các bề mặt bóng, thô cứng hoặc tráng men. Lấp và trám trét các lỗ và làm nhẵn bề mặt.

#### Bề mặt mới:

Bề mặt phải khô, cứng, sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp.

Gỗ mới phải được chà nhám sạch các xơ gỗ. Độ ẩm trong gỗ phải giữ <15% (theo thiết bị đo độ ẩm). Bê-tông, vữa mới phải khô cứng trước khi sơn lót. Độ ẩm bề mặt phải giữ <12% (theo thiết bị đo độ ẩm)

#### Bề mặt đã sơn trước đó:

Loại bỏ lớp sơn bong tróc, phân hóa, chà nhám và vệ sinh sạch bụi.

#### Hệ Thống Sơn Đề Nghị

#### Gỗ, Vữa Stucco & Thạch Cao, ...:

SƠN LÓT: 295 KEL-BOND Universal Primer

HOÀN THIỆN: 1245 Acry-Shield hoặc các dòng sơn nước khác của Kelly-Moore.

#### Thi công (cọ, con lăn, máy phun sơn)

Cọ: sử dụng cọ lông tốt

Con lăn: sử dụng con lăn ¼ - 3/8" (tùy vào bề mặt)

Máy phun sơn: Dùng máy phun sơn có áp suất thấp

Không sử dụng nếu nhiệt độ (bề mặt, vật liệu, không khí) dưới 10°C hoặc trên 32°C. KHUẤY đều trước khi sử dụng.

Giữ sản phẩm ở nhiệt độ phòng. Không đông lạnh

#### Pha Loãng

Khuyến cáo: Dùng sản phẩm một cách nhất quán. **KHÔNG pha loãng.** Nếu cần pha loãng, dùng nước, và pha không quá 5% thể tích.

#### Lưu ý

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Không uống sơn. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sau khi dùng. Không làm đông sơn. Vui lòng cập nhật thông tin từ trang web của công ty.

**ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM**